

Dokumentnamn 1.03.Pine PrestandadeklARATION Woodsafe PRO Furupanel öppen Ytbeh	Styrande dokument CPR305/2011, EN14915:2013 0402-CPR-SC0243-09	Language / Språk Svenska	Antal sidor i denna DoP 3
Brandimpregneringssystem WOODSAFE® PRO™	Beskrivning Brandimpregnering för träpaneler	Version 1	Produktkod 03.Pine
Sammanställd av Peter Johnson, Produktchef peter.johnson@woodsafepro.com		Ersätter version	
Godkänd av Thomas Bengtsson, VD thomas.bengtsson@woodsafepro.com.		Datum 2025-03-11	

1. Produktgrupp

WOODSAFE® PRO Furupanel öppen Ytbeh, i tjocklek min 18mm.

2. Byggprodukt identifikation

Brandskyddssystem: WOODSAFE® PRO, brandimpregnering

Träbehandling: -

Träslag och produkttyp: Furupanel öppen

Ytbehandling: Alt 1:

Målad med ytbeläggning betecknad "Teknos Firestain". Beläggningen applicerad med färgspruta med torkning mellan första och andra lagret. Första lagret applicerat på alla sidor av panel. Andra lagret på ytan av panel. Total mängd våt ytbeläggning 10 m²/l.

Produktkod: 03.Pine

Sågade, hyvlade och profilerade träpaneler som uppfyller kraven enligt EN14915:2013. Brandskyddsimpregnerad enligt system Woodsafe PRO. För mer information, se sid 2 i denna PrestandadeklARATION samt paketspecifikation och tillhörande handling.

3. Produktens avsedda användning/användningar

Exteriör träpanel som beklädnad med materialegenskap mot brand.

4. Tillverkare

Företag: Woodsafe Timber Protection AB med tillverkningsställe, Fågelbacken brandövningsplats, 72595 Västerås, Sverige.

VAT:SE556630532101

Telefon: Telefon 010-206 72 30. Teknisk support 010-206 72 37.

E-post: kundtjanst@woodsafepro.com

Hemsida: www.woodsafepro.com

Registrerat varumärke: WOODSAFE® PRO™

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda, system 1

System 1 för reaktion vid brandpåverkan och system 4 för övriga egenskaper. Produktionen utförs, kontrolleras och styrs av kvalitetssystemet WQS (Woodsafe Quality System). Kvalitetssystemet säkerställer att de tillverkade produkternas prestanda överensstämmer med i denna prestandadeklARATION deklarerade egenskaper.

6. Angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard och anmält organ

Brandteknisk klassificering

- EN13501-1

Harmoniserad produktstandard träpaneler

- EN14915:2013

Kontrollorgan för kontinuerlig tillverkningskontroll

- RISE No.0402 Kontrollavtalsnummer 210-09-0082, Rev. 2024-04-11.
- Kontroll av kontinuitet av produktens prestanda enligt system 1 och har utfärdat intyg för kontinuitet för produktens prestanda.

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden				
Reaktion vid brandpåverkan	Brandklass	B-s1,d0 vid 18mm tjocklek. B-s2,d0 vid >18mm tjocklek Klassificerad enligt EN13501-1			
	Skarvar	Horisontella och vertikala			
	Montering (1,2,3,4)	1 – Montering: Horisontell – Vertikal – OK med max 10mm mellanrum mellan panelerna. Mekaniskt infäst 2 – Med eller utan luftspalt till underlaget 3 – Alla underlag med Euroklass A1 eller A2s1,d0 med minsta tjocklek 12mm och densitet min 525 kg/m3. 4 – NPD			
		Horisontell montering		Vertikal montering	
				Ja	
	Monteringsläkt (2)	Option: Brandskyddsimpregnerad träläkt			
	Substrat (3)	Densitet	Minsta tjocklek	Brandklass EN13501-1	Brandklass för träbaserade substrat EN13501-1
Min 525 kg/m ³		12mm	A1, d0 eller A2s1, d0	-	
Avgivning av formaldehyd	NPD				
Innehåll av pentaklorfenol	Inga				
Ånggenomsläpplighet	NPD				
Ljudabsorption	NPD				

Bruksklass	Användningsområde			Kompletterande information
EN16755	INT1 Normal torr interiör	INT2 Varierande fuktig interiör	EXT Fuktig interiör och exteriör miljö	Brandskyddsmedlet är godkänd för exteriör exponering med krav på ytbehandling. Kan även användas i interiör miljö utan ytbehandling. Godkännande styrks i separat typgodkännandebevis.

Avsedd användning	Exteriör
Paneltyp	Brandskyddsimpregnerad ytterpanel
Träslag	PNSY (furu)
Densitet	400-600 kg/m3
Infästning	Galvaniserad skruv eller spik

8. REACH: SVHC (Substances of Very High Concern)

WOODSAFE® PRO överensstämmer med både REACH-förordningen (EC) 1907/2006 och förordningen om biocidprodukter (EU) 528/2012. PRO innehåller inga förbjudna kemikalier enligt REACH. Vissa ämnen kan finnas på SVHC-listan enligt CLP-reglerna, men som slutprodukt och med användning av brandskyddsbehandlat trä är Woodsafe PRO inte klassificerat som hälso- eller miljöfarligt.

9. Tillhörande handlingar

WOODSAFE®

1.03.Pine PrestandadeklARATION Woodsafe PRO Furupanel öppen Ytbeh

Tillhörande handlingar för produkten finns tillgänglig på www.woodsafes.com/dokumentbibliotek

Västerås 2025-03-11
Woodsafe Timber Protection AB



Thomas Bengtsson, VD

WOODSAFE®